

VEEDOL FARMFLUID UTTO 81001

BESCHREIBUNG

VEEDOL FARMFLUID UTTO 81001 ist ein High Performance Multifunktionsöl für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge und Arbeitsmaschinen auf Basis modernster Grundöltechnologie. **VEEDOL FARMFLUID UTTO 81001** garantiert eine einwandfreie Funktion von nassen Bremsen und/oder Kupplungen ohne Rattern und Quietschen. Durch das ausgeprägte Schmutztragevermögen werden Verschlammungen und Verklebungen verhindert. **VEEDOL FARMFLUID UTTO 81001** bietet einen exzellenten Verschleiß- und Korrosionsschutz.

ANWENDUNG

VEEDOL FARMFLUID UTTO 81001 ist ein Premium Hochleistungsöl (UTTO) für landwirtschaftliche Maschinen und Baumaschinen für Anwendungen in Achsen, Getrieben, Endantrieben mit und ohne nasse Bremsen und Sperrdifferentialen.

LEISTUNGSBEREICH

Viskosität:

- SAE 10W-30 – SAE 75W-85

Spezifikationen:

Getriebe

- API GL-4

Von Veedol empfohlen für:

- | | |
|---|--|
| • ALLISON C-4 | • FORD M2C-134 C/D |
| • CASE MAT 3505 / 3506 / 3509 / 3510 / 3525 / 3526 / 3540 | • FORD FNHA-2-C-201.00 |
| • CASE MS 1206 / 1207 / 1209 / 1210 / 1230 | • JCB STANDARD 4000/2200 |
| • CATERPILLAR MTO | • JOHN DEERE JDM J20 C / D |
| • CATERPILLAR TO-2 | • KOMATSU KES 07.866 |
| • DENISON HF-0 / HF-1 / HF-2 | • KOMATSU AXO 80 |
| • FENDT FWN 81001 | • KUBOTA UDT |
| • FORD M2C-48 C3 | • MASSEY FERGUSON M 1127 / 1129A / 1135 / 1141 / 1143 / 1145 |
| • FORD M2C-86 A/B/C | • NEW HOLLAND NH 410B / 410C |
| | • NEW HOLLAND NH 82948718 |

- VALTRA G2-08 / G2-B10
- VOLVO 97303 / WB 101

- ZF TE-ML 03E, 05F, 06B, 06D, 06E, 06F, 06H, 06K, 06M, 06N, 06P, 06R, 06S, 06T, 17E, 21F

Bei entsprechender Füllvorschrift ebenfalls empfohlen für:

- CASE - IH
- CATERPILLAR
- CLAAS
- DEUTZ-FAHR
- FENDT
- JOHN DEERE
- KUBOTA
- LANDINI
- MANITOU
- MASSEY FERGUSON
- NEW HOLLAND
- RENAULT
- STEYR
- VALTRA

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.871
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	64.0
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.3
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	172
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	210
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-36